APE
best *for* you

# OREGON NOGAL RECT 20X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034144** | 20X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 59 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | UB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | UHB |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,59 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ANTI-SLIP OREGON NOGAL RECT 20X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034151** | 20X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 45 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | B |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. OREGON NOGAL 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A026973** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# CHEVRON OREGON NOGAL 8,5X44

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040263** | 8,5X44 | 9,20 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | II |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON NOGAL 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A032161** | 33X120 | 32,20 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 OREGON NOGAL 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040088** | 33X120 | 32,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# TABICA OREGON NOGAL 15X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037478** | 15X120 | 9,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO OREGON NOGAL 3,2X33

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A032478** | 3,2X33 | 7,30 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# PAR ZANQUIN RECTO OREGON NOGAL 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039438** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# OREGON ROBLE RECT 20X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034145** | 20X120 | 8,90 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 59 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,59 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. OREGON ROBLE 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A026974** | 8X60 | 8,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# CHEVRON OREGON ROBLE 8,5X44

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040264** | 8,5X44 | 9,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | II |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 OREGON ROBLE 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040089** | 33X120 | 33,40 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# TABICA OREGON ROBLE 15X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037479** | 15X120 | 9,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO OREGON ROBLE 3,2X33

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A032480** | 3,2X33 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# PAR ZANQUIN RECTO OREGON ROBLE 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039440** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# OREGON HAYA RECT 20X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034143** | 20X120 | 8,20 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 59 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,59 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. OREGON HAYA 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A031923** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

CARMEN
true tiles

# CHEVRON OREGON HAYA 8,5X44

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A040262** | 8,5X44 | 9,30 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | II |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO C1 OREGON HAYA 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039996** | 33X120 | 30,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | III |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# PAR ZANQUIN RECTO OREGON HAYA 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039441** | 8X60 | 8,40 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# OREGON GRIS RECT 20X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A034142** | 20X120 | 9,00 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 59 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (DCOF) | ANSI A326.3 | 0,59 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# ROD. OREGON GRIS 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A026972** | 8X60 | 8,50 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# PELDAÑO RECTO ANT. C3 OREGON GRIS 33X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A032160** | 33X120 | 13,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm$^2$ |
| Résistance à l'abrasion | EN ISO10545-07 | IV |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

## CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance à la glissance (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R) | EN 16165-B | R11 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A | C |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# TABICA OREGON GRIS 15X120

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A037477** | 15X120 | 8,70 | PC BIA GL |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# REMATE PELD. RECTO OREGON GRIS 3,2X33

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A032476** | 3,2X33 | 0,00 | EXTRUSI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you



# PAR ZANQUIN RECTO OREGON GRIS 8X60

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A039439** | 8X60 | 0,00 | PC BIA GL |

## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.

APE
best *for* you

# STEP NOGAL RECT 30X90

| RÉFÉRENCE | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE |
|---|---|---|---|
| **A027350** | 30X90 | 10,90 | REVESTI |



## DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Absorption de l'eau | EN ISO 10545-03 | >10% |
| Résistance à la flexion | EN ISO 10545-04 | => 25 N/mm$^2$ |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) | | 53 |

## PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Resistance aux acides | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA |
| Résistance aux taches | EN ISO 10545-14 | 5 |

apegrupo

Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.