APE
best *for* you

# ALLOY PEARL MATT RECT 60X120

| RIFERIMENTO | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO |
|---|---|---|---|
| **A044975** | 60X120 | 8,80 | PC BIA GL |



## DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

| | | |
|---|---|---|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |

## PROPRIETÀ FISICHE

| | | |
|---|---|---|
| Assorbimento d'acqua | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm$^2$ |
| Resistenza all'abrasione (GL: smaltate) | EN ISO10545-07 | IV |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla criccatura | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo | EN ISO 10545-12 | Conforme |

## PROPRIETÀ CHIMICHE

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza agli acidi | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli additivi per piscine | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza alle macchie | EN ISO 10545-14 | 5 |



Questo documento ha carattere commerciale e informativo ed è relativo ai pezzi testati. Non potrà essere utilizzato in procedimenti giudiziari o amministrativi, né come perizia tecnica o prova documentale. Immagine non contrattuale.