




## ARKA GOLDEN 11,6X11,6

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A045085</b>  | 11,6x11,6   | 8,00         | PC BIA GL |

### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                               |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Стойкость к термоударам                                       | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                               | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                     |                 |      |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLC  |
| Стойкость к щелочным концентрациям  | EN ISO 10545-13 | BGLC |
| Стойкость к чистящим средствам      | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Устойчивость к химии для бассейна   | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Стойкость к загрязнению             | EN ISO 10545-14 | 5    |