

## CLOS CENERE RECT 30,2X60,4

| ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР | ФОРМАТ (cm) | ТОЛЩИНА (mm) | ГРУППЫ    |
|-----------------|-------------|--------------|-----------|
| <b>A041813</b>  | 30,2X60,4   | 9,10         | PC BIA GL |



### РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

|                                                             |              |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки | UNE-EN 14411 | Соответствует требованиям нормативных документов |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Водопоглощение                                                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Предел прочности при изгибе                                            | EN ISO 10545-04 | => 44 N/mm <sup>2</sup>   |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Стойкость к термоударам                                                | EN ISO 10545-09 | Соответствует требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке          | EN ISO 10545-11 | Соответствует требованиям |
| Морозостойкость                                                        | EN ISO 10545-12 | Соответствует требованиям |

### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

|                                   |                 |    |
|-----------------------------------|-----------------|----|
| Стойкость к чистящим средствам    | EN ISO 10545-13 | GB |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GB |
| Стойкость к загрязнению           | EN ISO 10545-14 | 3  |

### КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Устойчивость к скольжению (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Устойчивость к скольжению (R)    | EN 16165-B     | R10     |
| Устойчивость к скольжению (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |