

HEFESTO GOLD 6,3X25

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm)

A040987

6,3X25

ТОЛЩИНА (mm)

7,30

ГРУППЫ

REVESTI



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки

UNE-EN 14411

Соответствует требованиям
нормативных документов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение

EN ISO 10545-03

>10%

Предел прочности при изгибе

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

Стойкость к термоударам

EN ISO 10545-09

Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям

EN ISO 10545-13

GLA

Стойкость к щелочным концентрациям

EN ISO 10545-13

GHA

Стойкость к чистящим средствам

EN ISO 10545-13

GA

Устойчивость к химии для бассейна

EN ISO 10545-13

GA

Стойкость к загрязнению

EN ISO 10545-14

0.00

HEFESTO BRONZE 6,3X25

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm)

A040989

6,3X25

ТОЛЩИНА (mm)

7,50

ГРУППЫ

REVESTI



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки

UNE-EN 14411

Соответствует требованиям
нормативных документов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение

EN ISO 10545-03

>10%

Предел прочности при изгибе

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

Стойкость к термоударам

EN ISO 10545-09

Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям

EN ISO 10545-13

GLA

Стойкость к щелочным концентрациям

EN ISO 10545-13

GHA

Стойкость к чистящим средствам

EN ISO 10545-13

GA

Устойчивость к химии для бассейна

EN ISO 10545-13

GA

Стойкость к загрязнению

EN ISO 10545-14

0.00

HEFESTO ANTHRACITE 6,3X25

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm)

A041309

6,3X25

ТОЛЩИНА (mm)

7,50

ГРУППЫ

REVESTI



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки

UNE-EN 14411

Соответствует требованиям
нормативных документов

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водопоглощение

EN ISO 10545-03

>10%

Предел прочности при изгибе

EN ISO 10545-04

=>12 N/mm²

Стойкость к термоударам

EN ISO 10545-09

Соответствует требованиям

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Стойкость к кислотным концентрациям

EN ISO 10545-13

GLA

Стойкость к щелочным концентрациям

EN ISO 10545-13

GHA

Стойкость к чистящим средствам

EN ISO 10545-13

GA

Устойчивость к химии для бассейна

EN ISO 10545-13

GA

Стойкость к загрязнению

EN ISO 10545-14

0.00