

VILLAGE WHITE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034572 15X15 7,40 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









RANCHO BLUE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034581 15X15 8,40 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









CALETA BLUE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034582 15X15 8,20 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









MONTE BLUE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034585 15X15 7,50 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | $=> 35 \text{ N/mm}^2$ | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









IRUELA BLUE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034586 15X15 9,30 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| химическая устойчивость | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









DAROCA BLUE 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034588 15X15 7,90 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









RANCHO BLACK 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034573 15X15 8,10 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | $=>35 \text{ N/mm}^2$ | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









CALETA BLACK 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034574 15X15 7,40 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| EN ISO 10545-13 | GLA | |
| EN ISO 10545-13 | GHA | |
| EN ISO 10545-13 | GA | |
| EN ISO 10545-13 | GA | |
| EN ISO 10545-14 | 5 | |
| | EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 EN ISO 10545-13 | |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









MONTE BLACK 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034577 15X15 7,40 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям |

| ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|--|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA | |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA | |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA | |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA | |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 | |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ

 Устойчивость к скольжению (Rd)
 UNE-EN 16165-C
 Class 2









IRUELA BLACK 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034578 15X15 7,70 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| химическая устойчивость | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ









DAROCA BLACK 15X15

ССЫЛОЧНЫЙ НОМЕР ФОРМАТ (cm) ТОЛЩИНА (mm) ГРУППЫ

A034580 15X15 7,70 PC BIA GL



РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

Характеристики размеров и внешнего вида керамической плитки UNE-EN 14411 Соответсвует требованиям нормативных документов

| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Водопоглощение | EN ISO 10545-03 | < 0,5% | |
| Предел прочности при изгибе | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm ² | |
| Устойчивость к поверхностному истиранию напольной глазурованной плитки | EN ISO10545-07 | IV | |
| Стойкость к термоударам | EN ISO 10545-09 | Соответсвет требованиям | |
| Устойчивость к образованию кракелюров на глазурованной плитке | EN ISO 10545-11 | Соответсвет требованиям | |
| Морозостойкость | EN ISO 10545-12 | Соответсвет требованиям | |

| химическая устойчивость | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Стойкость к кислотным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Стойкость к щелочным концентрациям | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Стойкость к чистящим средствам | EN ISO 10545-13 | GA |
| Устойчивость к химии для бассейна | EN ISO 10545-13 | GA |
| Стойкость к загрязнению | EN ISO 10545-14 | 5 |

КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ





